

Шифр участника/размер сита	Зерновой состав, проход, в %									
	20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
6	93,87	66,24	31,62	21,99	19,28	16,36	14,53	13,1	10,94	9,2
19	96,35	69,75	37,81	23,96	17,98	15,86	14,07	12,9	11,32	9,25
1	98,1	64,86	31,73	20,98	15,94	14,19	12,41	11,32	10,02	8,12
15	94,5	61	29,9	19,1	16,3	13,5	12,2	10,7	9,7	7,7
3	96	66,7	33,9	21,9	18,5	15,2	13,1	12	10,5	8,4
18	96,6	66	37,4	23,1	18,8	17	15	13,5	11,9	9,3
14	97,4	70	36,7	24	19,2	17,4	15,3	13,6	11,7	8,7
13	94,86	59,53	30,98	21,6	17,95	16,12	14,3	12,67	10,99	8,49
8	94,4	64,3	33,5	21,5	17,7	14,8	13	11,7	10,6	8
5	96,01	56,82	29,4	20,87	16,66	14,82	13,09	11,9	10,39	8,23
9	97	60,8	32,8	21,6	16,5	14,7	13	11,9	10,6	8,8
17	92,4	59	29,7	19	16,5	13,3	12	10,7	9,6	7,6
10	95,25	64,32	35,53	23,01	17,84	15,71	13,92	12,52	11,09	8,76
2	93,3	62,05	34,13	21,62	19,36	16,24	14,37	12,88	11,53	8,8
2.1	90,2	60,6	32,3	21,5	18,9	16,1	14,2	12,9	10,8	8,1
4	96,64	67,34	34,76	22,42	19,99	15,2	13,51	12,38	10,885	9,24
11	97,5	57,9	28	19,6	15,4	13,5	12,2	11	9,9	8,3
16	94	55,22	27,25	19,43	15,58	13,12	11,72	10,6	9,3	8,39
7	97,06	65,02	30,85	20,07	15,98	14,18	12,52	11,3	10,22	7,96
12	результаты не представлены									

Границы ГОСТ 31015-2002	100	70	42	30	25	24	21	19	15	13
		90	50	25	20	15	13	11	9	8