

Шифр участника МСИ	Дата проведения испытаний (по протоколу)	№ образца	Площадь образца, мм	Плотность кг/м3	Средняя плотность кг/м3	Разрушительная нагрузка, кН	Коэффициент соотношения прочности к разрушающей нагрузке	Приведенный предел прочности (коэффициент 0,95) МПа	Предел прочности при сжатии, МПа	Средний предел прочности при сжатии, МПа	Средний приведенный предел прочности (коэффициент 0,95) МПа
4	11.11.2019 (факт 02.12.)	1	10000	2325	2340,5	536,9	0,95	51,0	51,0	50,9	51,3
		2	10000	2326		561,7	0,93	53,4	52,3		
		3	10000	2339		512,1	0,94	48,6	48,2		
		4	10000	2372		549,4	0,95	52,2	52,2		
7	07.11.2019	9	10000	2394	2367,5	438	0,95	41,6	41,6	42,6	42,6
		10	10100	2370		450	0,95	42,8	42,8		
		11	10000	2359		434	0,95	41,2	41,2		
		12	10100	2347		470	0,95	44,7	44,7		
12	07.11.2019	13	10000	2369	2349,75	467,5	0,95	44,4	44,4	43,0	43,0
		14	10000	2336		447,4	0,95	42,5	42,5		
		15	10000	2357		439,1	0,95	41,7	41,7		
		16	10000	2337		457,3	0,95	43,4	43,4		
8	12.11.2019	17	10000	2382	2377,75	469,7	0,95	44,6	44,6	44,8	44,8
		18	10000	2366		474,4	0,95	45,1	45,1		
		19	10000	2402		469,8	0,95	44,6	44,6		
		20	10000	2361		472,4	0,95	44,9	44,9		
9	11.11.2019	21	9999	2370	2370	428,36	1,00	40,7	42,8	42,1	40,2
		22	10000	2370		425,6	1,00	40,4	42,6		
		23	10000	2400		419,19	1,00	39,8	41,9		
		24	10201	2340		419,93	0,98	39,9	41,2		
5	11.11.2019	29	10000	2376	2375,75	475,18	1,00	45,1	47,5	45,2	42,9
		30	10000	2353		373,21	1,00	35,5	37,3		
		31	10000	2380		484,36	1,00	46,0	48,4		
		32	10000	2394		475,18	1,00	45,1	47,5		
3	07.11.2019	37	10000	2381	2367,5	428	0,95	40,7	40,7	40,5	40,8
		38	10000	2371		413	0,94	39,2	38,8		
		39	10000	2358		423	0,94	40,2	39,8		
		40	10000	2360		455	0,94	43,2	42,8		
10	07.11.2019	41			2340	0	0,00	0,0	0,0	34,6	33,4
		42	10200	2340		342	0,98	32,5	33,5		
		43	10201	2320		349	0,98	33,2	34,2		
		44	10100	2360		364	0,99	34,6	36,0		
14	11.11.2019	45	10000	2367	2383,75	449,6	0,94	42,7	42,3	40,6	40,7
		46	10000	2399		408,8	0,95	38,8	38,8		
		47	10000	2387		485,6	0,95	46,1	46,1		
		48	10000	2382		370,4	0,95	35,2	35,2		
11	19.11.2019	49	9999	2370	2365	456,74	1,00	43,4	45,7	45,8	43,6
		50	10200	2330		480,89	0,98	45,7	47,1		
		51	9900	2380		489,53	1,01	46,5	49,5		
		52	9999	2380		409,78	1,00	38,9	41,0		
13	06.11.2019	57	10000		2384	462	0,95	43,9	43,9	44,4	44,4
		58	10000			456	0,95	43,3	43,3		
		59	10000			467	0,95	44,4	44,4		
		60	10000			483	0,95	45,9	45,9		
2	08.11.2019	6	10000	2396	2390,5	443	0,95	42,1	42,1	41,0	41,0
		5	10000	2380		425	0,95	40,4	40,4		
		7	10000	2394		428	0,95	40,7	40,7		
		8	10000	2392		432	0,94	41,0	40,7		
2.1	07.11.2019	53	10200	2351	2352	456,6	0,93	43,4	42,5	44,0	44,5
		54	10200	2350		485,6	0,94	46,1	45,7		
		55	10200	2351		463,8	0,94	44,1	43,6		
		56	10200	2356		469,1	0,94	44,6	44,1		
6	27.11.2019	25	9900	2399	2383,5	298,4	0,95	28,3	28,3	33,0	32,8
		26	9900	2406		325,8	0,96	31,0	31,3		
		27	10000	2397		406,7	0,96	38,6	39,0		
		28	10100	2332		351,2	0,95	33,4	33,4		
1	11.11.2019	33	10200	2353	2352	415,8	0,93	39,5	38,7	38,4	39,2
		34	10200	2358		394,7	0,93	37,5	36,8		
		35	10200	2349		418,9	0,93	39,8	39,0		
		36	10200	2348		420,7	0,93	40,0	39,2		